



Rewmar Flexyfix

Ideal para la fijación de pavimentos, revestimientos para peldaños y cantoneras para escalones de fibra de vidrio

- Flexyfix es un adhesivo elástico, que no contiene disolventes ni agua, de curado rápido y listo para usar, especialmente adecuado para fijar accesorios para suelos en entornos que requieran una fijación rápida.
- Las cantoneras para escalones pueden fijarse sin ningún proceso de fijación mecánica. (Siempre que el subsuelo sea estable y sólido y se aplique suficiente adhesivo)
- Flexyfix puede utilizarse en cualquier superficie limpia, estable y sin polvo.
- Apto tanto para superficies porosas como no porosas.
- Fácil de aplicar.
- Adhesivo de resistencia alta (en cumplimiento de DIN 53504).

Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso (kg)
PU45FF	Cartucho de 290 ml	Blanco	0.52

Especificación técnica

Material	Polímero MS
Min. Temperatura de funcionamiento	-40°C
Max. Temperatura de funcionamiento	+90°C
Resistencia a los rayos UV	Sí
Método de instalación	El adhesivo debe aplicarse con pistola, en una proporción de 18:1.
Método de limpieza	Utilice un paño multiusos para limpiar las herramientas o eliminar cualquier exceso de PU45FF.
Resistencia a la tracción	> 3,5 N/mm ²
Elongación	> 200 %
Advertencia	Este producto no es adecuado para aplicarse sobre polipropileno, teflón, bitumen o asfalto
Vida útil	12 meses en su envase original cerrado, en un lugar

fresco y seco, a temperaturas entre +5 °C y +25 °C.

Preparación de la superficie	Antes de la aplicación, asegúrese de que todas las superficies estén limpias y sin polvo. No es necesario asegurarse de que la superficie esté seca, ya que este adhesivo también funciona en condiciones de humedad e incluso sumergido en agua.
Sistema de tratamiento	Curado por humedad
Consistencia	Pegado
Peso específico (g/cm³)	Aproximadamente 1,5 g/ml
Tiempo de apertura a 21 °C y 50 % de H.R.	Aproximadamente 5 minutos (Esto puede variar según las circunstancias ambientales como la temperatura, la humedad, el tipo de sustrato, etc.)
Tiempo de ajuste a 21 °C y 50 % de H.R.	Aproximadamente 5 minutos (Esto puede variar según las circunstancias ambientales como la temperatura, la humedad, el tipo de sustrato, etc.)
Soporta una carga de	Aproximadamente 30 minutos (Esto puede variar según las circunstancias ambientales como la temperatura, la humedad, el tipo de sustrato, etc.)
Contenido total de sólidos	100 % (sin disolventes)
Aplicación	Como adhesivo, aproximadamente 1,5 m ² (cuando se aplica en cordones de 10 mm a 300 mm entre centros en una sola superficie)

Contacte con nosotros | Visítanos a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0

www.coba.com/es/